

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2004 年 6 月 17 日 (17.06.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/050739 A1(51) 国際特許分類:
C08L 75/04, 33/00, 101/00

C08G 18/80,

良市 西九条町5丁目2番地の5 共栄社化学株式会社
奈良研究所内 Nara (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/014995

(74) 代理人: 小宮 良雄, 外(KOMIYA, Yoshio et al.); 〒
102-0074 東京都千代田区九段南3丁目7番14号 千代
田Kビル2階 Tokyo (JP).

(22) 国際出願日: 2003 年 11 月 25 日 (25.11.2003)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2002-349785 2002 年 12 月 2 日 (02.12.2002) JP(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB,
BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE,
DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK,
LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,
MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD,
SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 共栄社
化学株式会社 (KYOEISHA CHEMICAL CO., LTD.)
[JP/JP]; 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町2丁
目6番12号 サンマリオン大阪ビル Osaka (JP).(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS,
MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロピア特
許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッ
パ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK,
TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 大田 達郎
(OTA, Tatsuhiro) [JP/JP]; 〒630-8453 奈良県奈良市 西九
条町5丁目2番地の5 共栄社化学株式会社奈良研究所
内 Nara (JP). 田中 正年 (TANAKA, Masatoshi) [JP/JP];
〒630-8453 奈良県奈良市 西九条町5丁目2番地の5
共栄社化学株式会社奈良研究所内 Nara (JP). 溝渕 治
(MIZOBUCHI, Osamu) [JP/JP]; 〒630-8453 奈良県 奈添付公開書類:
— 国際調査報告書2文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: CURABLE URETHANE RESIN COMPOSITION

(54) 発明の名称: 硬化性ウレタン樹脂組成物

(57) Abstract: A curable urethane resin composition comprising: a blocked urethane prepolymer which is a urethane prepolymer obtained by condensation-polymerizing a polyol and an organic isocyanate and having terminal isocyanate groups protected with a blocking agent; and a polymer dispersed or dissolved in the prepolymer. The composition may contain a crosslinking agent with which terminal isocyanate groups of the condensation-polymerization urethane prepolymer which are formed by eliminating the protective groups from the blocked urethane prepolymer are crosslinked to make the prepolymer have a higher molecular weight while containing the polymer therein.

(57) 要約: 硬化性ウレタン樹脂組成物は、ポリオール類と有機イソシアナート類とを重縮合させたウレタンプレポリマーの末端イソシアナート基がブロック化剤で保護されているブロック化ウレタンプレポリマー中に、分散または溶解した重合体が、含まれている。該ブロック化ウレタンプレポリマーを脱保護させて生じる該重縮合ウレタンプレポリマーの末端イソシアナート基に架橋して、該重合体を内包しつつ高分子量化させる架橋剤が、含まれていてもよい。

WO 2004/050739 A1

明細書

硬化性ウレタン樹脂組成物

5 技術分野

本発明は、自動車車体の基材を塗装するような塗料に添加して用いられるもので、塗料の接着性、柔軟性、伸び性等の物性を改善するための硬化性ウレタン樹脂組成物に関する。

10 背景技術

自動車車体等の基材であるプレス鉄板は、シーリング塗料や耐チップング塗料のような下地塗料で下地を形成した上に、上塗り塗装が施されている。

この下地塗料として、例えば特開平5-65450号公報に記載されているようなポリ塩化ビニル樹脂を含有するプラスチック組成物が知られている。この組成物で形成された塗装被膜は、ポリ塩化ビニル樹脂に由来して柔軟性、伸び性、抗張力、難燃性、接着性等の物性が優れている。しかしポリ塩化ビニル樹脂は、焼却時に塩化水素やダイオキシン等の有害物質を発生するおそれがある。

20 そのため、ポリ塩化ビニル樹脂を含有しない安全な下地塗料として、水系エマルション樹脂、水性樹脂、ウレタン樹脂またはアクリル樹脂を含有する組成物が検討されている。しかし、ポリ塩化ビニル樹脂含有プラスチック組成物と比べ、十分なシーリング性、耐チップング性、接着性等の優れた物性を塗装被膜に付与できるものは得られていなかった。

25 本発明は、前記の課題を解決するためになされたもので、下地塗料に添加されて用いられ、この塗料で形成される塗装被膜に十分なシーリン

グ性、耐チップング性、柔軟性、伸び性、抗張力、接着性、界面破壊特性等の物性を付与でき、簡便に調製できる硬化性ウレタン樹脂組成物、および、この硬化性ウレタン樹脂組成物を含み下地塗料として使用される熱硬化性プラスチック組成物を提供することを目的とする。

5

発明の開示

前記の目的を達成するためになされた本発明の硬化性ウレタン樹脂組成物は、ポリオール類および有機イソシアナート類を重縮合させたウレタンプレポリマーの末端イソシアナート基がブロック化剤で保護されているブロック化ウレタンプレポリマーと、該ブロック化ウレタンプレポリマー中に分散または溶解された重合体とが、含まれている。

硬化性ウレタン樹脂組成物は、このブロック化ウレタンプレポリマーを脱保護させて生じる該ウレタンプレポリマーの末端イソシアナート基に架橋する架橋剤が含まれていることが好ましい。この架橋剤は、架橋をすることによって重合体を内包しつつ高分子を形成するというものである。

本発明の塗料用の熱硬化性プラスチック組成物は、前記の硬化性ウレタン樹脂組成物と、アクリル樹脂微粉末とを含んでいる。

この硬化性ウレタン樹脂組成物が加熱されると、ブロック化ウレタンプレポリマーがウレタンプレポリマーとブロック化剤とに熱解裂する。複数のウレタンプレポリマーが、その末端イソシアナート基により網目状に架橋結合して重合し、高分子量化してウレタンのネットワークを形成する。そのネットワークに重合体に取り込まれて内包された状態となる。

そのため、このウレタン樹脂組成物とアクリル樹脂微粉末とを含んでいる熱硬化性プラスチック組成物で調製された塗料が加熱されると、硬

化し、ウレタンのネットワークに取り込まれた重合体例えばアクリル系樹脂と、アクリル樹脂微粉末とが相溶し絡み合って強く相互作用しながら、塗装被膜が形成される。その結果、得られた塗装被膜は、柔軟性、伸び性、抗張力、難燃性、および接着性が優れたものとなる。そのうえ
5 この塗装被膜は、繰り返しの耐摩擦特性が特に優れている。また、アクリル樹脂微粉末の量を大幅に減らしても良好な塗装被膜を形成することができる。

発明の実施の形態

10 以下に、本発明の硬化性ウレタン樹脂組成物について詳細に説明する。

硬化性ウレタン樹脂組成物は、ブロック化ウレタンプレポリマー中に均一に分散または溶解した重合体と、必要に応じて架橋剤とが含まれている。

ブロック化ウレタンプレポリマーを形成するブロック化剤は、オキシム類、
15 ム類、第二アミン類、フェノール類、アルコール類、および水酸基含有（メタ）アクリル酸エステル類から選ばれる少なくとも1種類であることが好ましい。具体的には、オキシム類としてアセトオキシムのようなアルドオキシム、メチルエチルケトオキシムやメチルイソブチルケトオキシムのようなケトオキシムが挙げられ、第二アミン類としてジブチル
20 アミン、ジシクロヘキシルアミン、ジイソブチルアミン、ジ- n -オクチルアミン、ジ-2-エチルヘキシルアミンのような第二級アルキルアミンが挙げられる。フェノール類としてアルキルフェノール、ヒドロキシ安息香酸エステルが挙げられ、アルコール類としてアルキルアルコールが挙げられ、水酸基含有（メタ）アクリル酸エステルとして、 β -ヒ
25 ドロキシプロピル（メタ）アクリレート、 β -ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート例えばライトエステル（共栄社化学株式会社の商品名）、

エポキシエステル例えばエポライト（共栄社化学株式会社の商品名）が挙げられる。

このブロック化剤は、ウレタンプレポリマーを構成する有機イソシアナート類の種類に応じて、または硬化性ウレタン樹脂組成物を添加した
5 塗料用のプラスチック組成物で塗装被膜を形成する際の加熱処理温度に応じて、適宜選択される。中でもメチルエチルケトオキシム、ジシクロヘキシルアミンであると一層好ましい。

ウレタンプレポリマーを形成するポリオール類は、ポリエーテルポリオールである。ポリエーテルポリオールとして、低分子アルコールや低
10 分子アミンやフェノールのような2～5個の活性水素含有官能基を有する低分子化合物に、炭素数2～6のアルキレンオキサイドを付加させた付加物が挙げられる。

このような低分子アルコールとして、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコール、ジプロピレングリコール、1，
15 4－ブタンジオール、1，6－ヘキサジオール、ネオペンチルグリコール、トリメチロールプロパン、グリセリン、ジグリセリン、ひまし油、及びこれらの誘導体が好ましく、ネオペンチルグリコール、グリセリン、ジグリセリンであると一層好ましい。低分子アミンとして、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミンのようなアル
20 カノールアミン；エチレンジアミン、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミンのような脂肪族ポリアミン；これら脂肪族ポリアミンのn－アルキル基置換体、これら脂肪族ポリアミンのアリル基置換体；トリレンジアミンのような芳香族ポリアミンのn－アルキル基置換体、芳香族ポリアミンのアリル基置換体；ピペリジンやN－アミノエチルピペ
25 リジンのような複素環ポリアミン；エチレンジアミンやジエチレントリアミンやトリエチレンテトラミンのような脂肪族ポリアミンへのアルキ

レンオキサイドの付加物が好ましく、中でも脂肪族ポリアミン 1 当量へのプロピレンオキサイド 0.1 ~ 1.6 当量の付加物がなお一層好ましい。低分子アミンは、これらの混合物であってもよい。フェノールは、カテコール、レゾルシン、ヒドロキノン、及びビスフェノールであることが好ましい。アルキレンオキサイドは、エチレンオキサイド、プロピレンオキサイド、ブチレンオキサイドのいずれか、またはこれらの二種以上の混合物が好ましく、プロピレンオキサイドを 50 重量%以上含有する混合物であると一層好ましい。二種以上のアルキレンオキサイドの混合物を用いると、低分子ポリオール等の低分子化合物に、ランダム重合、またはブロック重合したポリオールが得られる。

またウレタンプレポリマーを形成するポリオール類は、ポリエステルポリオールであってもよい。ポリエステルポリオールとして、ジカルボン酸、ジカルボン酸エステル、ジカルボン酸ハライドのいずれかのジカルボン酸の誘導体と、グリセリン、ジグリセリン、プロピレングリコールのような低分子ポリオール好ましくはグリセリンやジグリセリンとを、重縮合させたポリエステルポリオール；このジカルボン酸の誘導体が、アルキレンオキサイドに重付加した重付加物； ϵ -カプロラクトンや δ -バレロラクトンのようなラクトンを、前記の低分子ポリオールで開環重合させたポリラクトンポリオールエステルが挙げられる。ジカルボン酸は、アジピン酸、セバシン酸、マレイン酸、ダイマー酸のような脂肪族ジカルボン酸、またはその酸無水物；テレフタル酸、イソフタル酸のような芳香族ジカルボン酸、またはその酸無水物が好ましく、脂肪族ジカルボン酸であると一層好ましく、アジピン酸であるとなお一層好ましい。

さらにウレタンプレポリマーを形成するポリオール類は、ビニルー(メタ)アクリル酸エステル共重合ポリオールであってもよい。ビニルー(メ

タ) アクリル酸エステル共重合ポリオールは、例えば、 β -ヒドロキシエチル (メタ) アクリレートのような (メタ) アクリル酸ヒドロキシア
ルキルエステルと、 (メタ) アクリル酸、 (メタ) アクリル酸メチル、
(メタ) アクリル酸エチル、 (メタ) アクリル酸ブチル、 (メタ) アク
5 リル酸イソブチル、 (メタ) アクリル酸 tert-ブチル、 (メタ) アクリ
ル酸 2-エチルヘキシルのような (メタ) アクリル酸の誘導体、または
ビニル基含有化合物とが共重合したものである。

これらのポリオール類は、前記のポリエーテルポリオール、ポリエス
テルポリオール、ビニルー (メタ) アクリル酸エステル共重合ポリオール
10 ルを複数混合して用いてもよい。

これらのポリオール類は、水酸基当量、すなわちポリオール類の平均
分子量を、一分子中の平均水酸基数で除した水酸基一個あたりの平均分
子量が、50~2000であると好ましい。水酸基当量が50未満であ
ると、硬化性ウレタン樹脂組成物にアクリル樹脂微粉末が添加されたプ
15 ラスチゾル組成物を加熱し硬化させた塗装被膜は、結晶性が高くなって
柔軟性が低くなってしまう。水酸基当量が2000より大きいと、塗装
被膜の強度が著しく低下してしまう。水酸基当量が100~1500で
あると一層好ましい。

ウレタンプレポリマーを形成する有機イソシアナート類は、芳香族ジ
20 イソシアナート、鎖状脂肪族ジイソシアナート、及び環状脂肪族ジイソ
シアナートから選ばれる少なくとも1種類の単量体、またはその多量
体であることが好ましい。

芳香族ジイソシアナートとして、2, 4'-ジフェニルメタンジイソ
シアナートや4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアナートやそれらの
25 任意の割合の混合物、カルボジイミド変性ジフェニルメタンジイソシア
ナート、ポリメライズジフェニルメタンジイソシアナート、ウレタン変

性ジフェニルメタンジイソシアナート、変性ジフェニルメタンジイソシアナート、2, 4-トリレンジイソシアナートや2, 6-トリレンジイソシアナートやそれらの任意の割合の混合物、キシリレンジイソシアナート、フェニレンジイソシアナート、ナフタレンジイソシアナート、トリフェニルメタンジイソシアナート、トルイジンジイソシアナート、テトラメチルキシリレンジイソシアナート、ジフェニルスルホンジイソシアナートが挙げられ、中でもトリレンジイソシアナート、2, 4'-ジフェニルメタンジイソシアナート、4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアナート、カルボジイミド変性ジフェニルメタンジイソシアナートである

5 と特に好ましい。鎖状脂肪族ジイソシアナートとして、ヘキサメチレンジイソシアナート、トリメチルヘキサメチレンジイソシアナートが挙げられる。環状脂肪族ジイソシアナートとして、水添ジフェニルメタンジイソシアナート、イソホロンジイソシアナート、3-イソシアナートメチルー3, 5, 5-トリエチルシクロヘキシルイソシアナートが挙げられる。有機イソシアナート類は、芳香族ジイソシアナートや鎖状脂肪族ジイソシアナートや環状脂肪族ジイソシアナートの各単量体の混合物であって

10 もよい。有機イソシアナート類は、芳香族ジイソシアナート、鎖状脂肪族ジイソシアナート及び環状脂肪族ジイソシアナートのいずれかから選ばれるものであってもよく、またはそれらの任意比の混合物であって

15 もよい。有機イソシアナート類は、ウレタン変性体、二量体、三量体、カルボジイミド変性体、アロハネート変性体、ウレア変性体、またはビュレット変性体のような有機イソシアナート多量体であって

20 もよい。

ポリオール類と有機イソシアナート類とを重縮合させてウレタンプレ

25 ポリマーを調製する際、ポリオール類がその水酸基の1当量に対し、有機イソシアナート類がそのイソシアナート基の1.2～2.0当量、好

ましくは1.5～2.0当量となるモル比で用いられると好ましい。ウレタンプレポリマーの平均分子量を残存するイソシアナート基の平均数で除したイソシアナート当量は、200～3000であることが好ましい。イソシアナート当量が200未満であると、硬化性ウレタン樹脂組成物にアクリル樹脂微粉末が添加されたプラスチゾル組成物を加熱し、硬化させた塗装被膜が硬くて脆くなり、一方3000を越えると塗装被膜の接着性が悪くなる。イソシアナート当量が300～1500である一層好ましい。また、ウレタンプレポリマー中のNCO%（—NCO基1つに対するウレタンプレポリマー分子量中に占める—NCO基の分子量の割合）は、1.0～20%である事が好ましく、2.0～10%である一層好ましい。

ブロック化ウレタンプレポリマーの平均分子量が、1000～5000000であることが好ましい。

硬化性ウレタン樹脂組成物は、ブロック化ウレタンプレポリマー100重量部に対して、重合体が0.2～60重量部含まれていることが好ましく、さらに1.0～20重量部である一層好ましい。

重合体は、この組成物やそれを含むプラスチゾル組成物に添加される溶剤、可塑剤等に溶解する樹脂であれば、分子量や重合度が様々な公知の樹脂が使用できる。この重合体は、アクリル系樹脂、フェノール系樹脂、エポキシ系樹脂、メラミン樹脂、ポリエステル樹脂、スチレン樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリウレタン樹脂から選ばれる少なくとも1種類の樹脂であることが好ましい。

重合体は、200～4000000、重合度が1～40000であることが好ましく、平均分子量3000～10000000である一層好ましい。

アクリル系樹脂として、例えばメチル（メタ）アクリレート、エチル

(メタ) アクリルレート、ブチル (メタ) アクリレート、2-ヒドロキシエチル (メタ) アクリレート、2-ヒドロキシプロピル (メタ) アクリレート等の (メタ) アクリル酸エステルの重合体が挙げられる。また、アクリル系樹脂として (メタ) アクリル酸エステルの共重合体が挙げられ、より具体的には、前記のような (メタ) アクリル酸エステルと、(メタ) アクリル酸やマレイン酸等の不飽和基含有カルボン酸、ビニルエステル、ビニルメチルエーテルやビニルブチルエーテル等のビニルエーテル、ジエチルマレートやジブチルマレート等のマレイン酸エステル、ジエチルフマレートやジブチルフマレート等のフマル酸エステルから選ばれる少なくとも1種類のビニル基含有化合物類との共重合体が挙げられる。アクリル系樹脂は、その平均分子量が2000~4000000、重合度が20~40000であることが好ましく、平均分子量3000~1000000であると一層好ましい。

フェノール系樹脂として、例えばフェノール、クレゾール、キシレノール等から誘導されるノボラック型フェノール樹脂が挙げられる。

エポキシ系樹脂として、例えばフェノール性多核化合物とエピクロルヒドリンとを反応させ、閉環させた化合物が挙げられ、より具体的にはシリーズ化した製品として入手可能なエピコート (J E R 社製の商品名)、アラルダイト (日本チバガイギー社製の商品名)、エピクロン (D I C 社製の商品名) が挙げられる。

硬化性ウレタン樹脂組成物にアクリル系樹脂やフェノール系樹脂やエポキシ系樹脂等の前記重合体を含ませるには、例えばブロック化ウレタンプレポリマー中で、アクリル系樹脂やフェノール系樹脂やエポキシ系樹脂等の前記重合体を合成する方法で行われる。または、予めポリオール類中で前記重合体を合成後、ウレタンプレポリマーを合成してそれをブロック化する方法であってもよい。または、ウレタンプレポリマーの

合成時、前記重合体を添加、溶解し、ブロック化する方法であってもよい。

硬化性ウレタン樹脂組成物は、架橋剤が含まれていなくても、ウレタンプレポリマー分子同士が架橋する自己架橋型として作用して、硬化するものである。

硬化性ウレタン樹脂組成物は、架橋剤や架橋触媒が含まれていてもよい。

架橋剤は、ウレタンプレポリマーを形成するものとして挙げられた前記のポリエーテルポリオールやポリエステルポリオールやビニルー（メ
10 タ）アクリル酸エステル共重合ポリオールのようなポリオール類と同種
のものが挙げられ、また、低級アルキルアミンにアルキレンオキサイド
が付加したアミノポリエーテルポリオールのようなポリオール類が挙げ
られ、その水酸基当量が10～1000であると好ましい。

また架橋剤として、シュウ酸ジヒドラジド、コハク酸ジヒドラジド、
15 アジピン酸ジヒドラジド、イソフタル酸ジヒドラジド、クエン酸トリヒ
ドラジド、マレイン酸ジヒドラジドのような酸ヒドラジド類；1-アミ
ノ-3-サリチルグアニジン、トリアミノグアニジンのようなアミノグ
アニジン類；ジシアンジアミド、*n*-ブチルジシアンジアミドのような
ジシアンジアミド類；メチレンビスグアニル尿素のようなグアニル尿素
20 類；アセトグアナミン、アジポグアナミン、ベンゾグアナミン、フタロ
グアナミンのようなグアナミン類；ヘキサメトキシメチルメラミンのよ
うなメラミン類；ヒダントイン、1-アセチルヒダントイン、グリシジル
ヒダントインのようなヒダントイン類；アセチルイミド、フタルイミ
ド、サクシンイミドのような酸イミド類；シアヌル酸、イソシアヌル酸、
25 メラミン、メチロールメラミン、TGIC（トリグリシジルイソシアヌ
レート）、トリス（2-ヒドロキシエチル）イソシアヌレートのような

トリアジン環含有化合物類が挙げられる。

架橋剤は、これらの中から選ばれる少なくとも1種類であることが好ましい。中でも低級アルキルアミンにアルキレンオキサイドを付加したアミノポリエーテルポリオールであると一層好ましく、脂肪族アルキル
5 アミンにアルキレンオキサイドを付加したアミノポリエーテルポリオールでその水酸基当量を10～400とするものであるとなお一層好ましい。

架橋剤は、ウレタンプレポリマー中の-NCO基の1当量に対し、0.5～1.2倍当量の範囲で添加されることが好ましい。

10 架橋剤が前記のポリオール類であるとき、硬化性を向上させるための架橋助剤または潜在性硬化剤としても作用するアジピン酸ジヒドラジド、セバシン酸ジヒドラジドのような酸ヒドラジド類；n-ブチルジシアンジアミド、ジシアンジアミドのようなジシアンジアミド類；ヘキサメトキシメチルメラミンのようなメラミン類；サクシンイミドのような酸イ
15 ミド類；イソシアヌル酸のようなトリアジン環含有化合物類；ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、及びヘキサメチレンジアミンのいずれかとノボラックフェノールとの付加物が、ウレタン樹脂組成物に添加されていることが好ましい。より具体的には、アミキュアー（登録
20 商標）PN-23、同MY-24、同PN-D、同MY-D、同PN-H（いずれも味の素株式会社）；フジキュアー（登録商標）FXE-1000、同FXR-1030（いずれも富士化成工業株式会社）；アジピン酸ジヒドラジド（ADH）、ステアリン酸ジヒドラジド（SDH）（いずれも日本ヒドラジン株式会社）が挙げられる。架橋助剤は、アミノグアニジン類、グアニル尿素類、グアニミン類、ヒダントイン類であつてもよい。このような架橋助剤は、単独、又は複数組合わせて添加される。
25 架橋助剤の総量は、ウレタンプレポリマー中の-NCO基の1当量に対

し、0.2～1.2倍当量の範囲で添加されることが好ましい。

これらの架橋剤や架橋助剤は、硬化性ウレタン樹脂組成物の貯蔵安定性や硬化性、またはそれを硬化させた塗装被膜の融点やガラス転移温度（ T_g ）のような物性に応じ適宜選択される。

- 5 硬化性ウレタン樹脂組成物には、架橋触媒としてウレタン化触媒、例えばジブチル錫ジラウレート、ジブチル錫ジマレート、モノブチル錫オクトエートのような錫触媒が含まれていると、架橋性、硬化性が一層向上するので好ましい。架橋触媒は予め硬化性ウレタン樹脂組成物に添加されていてもよく、熱硬化性プラスチック組成物に添加されていてもよい。
- 10

本発明の塗料用の熱硬化性プラスチック組成物は、硬化性ウレタン樹脂組成物と、アクリル樹脂微粉末とを含むものである。

- 熱硬化性プラスチック組成物は、アクリル樹脂微粉末100重量部に対して、硬化性ウレタン樹脂組成物を5～250重量部含んでいることが好ましい。アクリル樹脂微粉末100重量部に対して、ブロック化ウレタンプレポリマーを80～0.5重量部含んでもよい。
- 15

- アクリル樹脂微粉末は例えば、（メタ）アクリル酸エステルと不飽和基含有カルボン酸やそのエステルまたはビニルエーテルとが共重合したアクリル樹脂、（メタ）アクリル酸エステルが重合したアクリル樹脂からなる微粉末である。これらのアクリル樹脂は、平均分子量が50000～4000000であり、ガラス転移温度（ T_g ）が20～120℃であることが好ましい。アクリル樹脂微粉末は、その粒径が大きくても100 μm であると好ましく、10 μm 以下であると一層好ましい。硬化性ウレタン樹脂組成物中の重合体がアクリル系樹脂であるとき、それ
- 20
- 25 とこのアクリル樹脂微粉末とが、同種であっても異種であってもよい。

塗料用の熱硬化性プラスチック組成物は、硬化触媒、可塑剤、溶剤、

充填剤、安定剤、難燃剤、発泡剤のような添加剤を含んでいてもよい。
硬化性触媒は、ウレタン化触媒として通常使用されているジブチル錫ジ
ラウレート、ジブチル錫ジマレート、モノブチル錫オクトエートのよう
な有機錫化合物；トリエチルアミンやトリエチレンジアミン、ジメチル
5 ベンジルアミンのような第三級アミンであると、架橋性や硬化性が一層
向上するので好ましい。なお、これらの添加剤は、予め硬化性ウレタン
樹脂組成物に添加されていてもよい。

この熱硬化性プラスチック組成物を塗布し加熱すると、それに含まれ
ているブロック化ウレタンプレポリマーが、ウレタンプレポリマーとブ
10 ロック化剤とに熱解裂する。複数のウレタンプレポリマーの各末端イソ
シアナート基同士が、架橋剤を介して結合し、順次繰り返されて、つい
には網目状に重合した塗装被膜が得られる。この塗装被膜の柔軟性、伸
び性、抗張力、及び接着性は、塩化ビニル樹脂含有プラスチック組成物
で形成した被膜と同等以上である。

15

実施例


以下、本発明を適用する硬化性ウレタン樹脂組成物、それを含有し塗
装被膜を形成するためのプラスチック組成物について、詳細に説明する。

硬化性ウレタン樹脂組成物、およびプラスチック組成物の一例は、以
20 下のようにして調製される。

ポリオール類であるポリエーテルポリオールとしてグリセリンのプロ
ピレンオキサイド付加物、有機イソシアナート類として2, 4-トリレ
ンジイソシアナート、重合体としてアクリル系樹脂である（メタ）アク
リル酸エステル重合物を仕込み、40～120℃、好ましくは40～9
25 0℃で加熱攪拌し、末端にイソシアナート基が残存しているウレタンブ
レポリマーが得られる。尚、反応促進のため触媒としてジブチル錫ジラ

ウレート、モノブチル錫オクトエートのような有機錫化合物、トリエチルアミンやトリエチレンジアミン、ジメチルベンジルアミンのような第三級アミンを用いてもよい。

このウレタンプレポリマーに、ブロック化剤であるメチルエチルケト
 5 オキシムと、架橋剤であるエチレンジアミンのプロピレンオキサイド付
 加物とを加え、同温度で加熱攪拌する。ウレタンプレポリマーの末端イ
 ソシアナート基のうち50～100%をブロック化剤と反応させると、
 ブロック化ウレタンプレポリマーが得られる。尚、ブロック化ウレタン
 プレポリマーは、末端イソシアナート基が全てブロック化剤で保護され
 10 ていても良く、末端イソシアナート基の一部がブロック化剤で保護され、
 一部が架橋剤で予め架橋されていてもよい。下記化学反応式〔I〕には、
 ウレタンプレポリマー（1）の末端イソシアネート基が全てメチルエチ
 ルケトオキシム（2）で保護されてブロック化ウレタンプレポリマー
 （3）が生成した例を示している。






これによりブロック化ウレタンプレポリマー中にアクリル系樹脂が均一に分散した硬化性ウレタン樹脂組成物が得られる。

この硬化性ウレタン樹脂組成物に、アクリル樹脂微粉末と、可塑剤、フィラーである炭酸カルシウムとを混合する。これに、架橋剤ないしは
5 架橋助剤として働く酸ヒドラジド類、ジシアンジアミド類、メラミン類、酸イミド類、およびトリアジン環含有化合物類を単独または複数組合わせて含有されていると、均一に混練したとき、架橋密度が一層増加し硬化性が格段に向上した塗料用の熱硬化性プラスチック組成物が得られる。

この塗料用熱硬化性プラスチック組成物を塗布し、110～130℃
10 程度で、30分間程度加熱処理する。すると、下記化学反応式〔I I〕で示すように、ブロック化ウレタンプレポリマー（3）が分解して、メチルエチルケトンオキシムが熱解裂して、ウレタンプレポリマー（1）の末端イソシアナート基を再生する。

アミノポリエーテルポリオールとしてエチレンジアミンのプロピレン
15 オキサイド付加物であるN-オキシプロピレン-エチレンジアミンで記載された架橋剤（4）が、この末端イソシアナート基に反応して架橋し、一部架橋化合物（5）が生成する。



..... [I I]

架橋化合物（５）にさらに順次架橋が形成される。するとアクリル系重合体を内包しつつ、遂には強固な網目状の重合体となり、柔軟性、伸び性、抗張力、難燃性、接着性などの物性が優れた塗装被膜が形成される。なお、アジピン酸ジヒドラジドやイソシアヌル酸のような前記の架

橋剤を用いた場合も同様に架橋を形成する。

また、硬化性ウレタン樹脂組成物は以下のようにして調製してもよい。

グリセリンのプロピレンオキサイド付加物と、不飽和化合物である(メ
タ) アクリル酸エステルを仕込み、重合開始剤としてA I B N (2 , 2
5 ーアゾビスイソブチロニトリル) を使用して、40～120℃にて窒
素ガスを通じながらアクリル系重合体を合成し、次に2, 4-トリレン
ジイソシアナートを仕込み、40～120℃、好ましくは40～90℃
で加熱攪拌して、末端にイソシアナート基が残存しているウレタンプレ
ポリマーを得る。前記と同様に反応促進の触媒として有機錫化合物や第
10 三級アミンを用いてもよい。これにブロック化剤であるメチルエチルケ
トオキシムと、架橋剤であるエチレンジアミンのプロピレンオキサイド
付加物、酸ヒドラジド類、ジシアンジアミド類、メラミン類、酸イミド
類、トリアジン環含有化合物類等を加え、同温で加熱攪拌すると、ブロ
ック化ウレタンプレポリマーが生成し、硬化性ウレタン樹脂組成物が得
15 られる。

以下に、本発明を適用する硬化性ウレタン樹脂組成物を調製した例を
調製例1～12に、本発明を適用外の硬化性ウレタン樹脂組成物を調製
した例を比較調製例1～4に示す。

(調製例1)

20 攪拌機、温度計、及び窒素導入管の付いたフラスコへ、2, 4-トリ
レンジイソシアナート174重量部、グリセリン1当量にプロピレンオ
キサイド50当量が付加した平均分子量3000のポリエーテルポリオ
ール1000重量部、平均分子量200000、T_g: 70℃のアクリ
ル系重合体140重量部、ジブチル錫ジラウレート0.3重量部を加え、
25 窒素気流下、内温45～90℃で攪拌、反応させ、ウレタンプレポリマ
ーを合成した。次に、この反応混合物へ、ブロック化剤であるメチルエ

チルケトオキシム 7.8. 3 重量部 (90%当量) を 35~45℃で滴下して反応させ、ブロック化ウレタンプレポリマーを合成した。この反応混合物に、エチレンジアミン 1 当量にプロピレンオキサイド 4 当量が付加したアミノポリエーテルポリオール 7.3 重量部を添加し、50~80℃で加熱攪拌した。反応混合物を赤外吸収スペクトル測定したとき 2260 cm^{-1} のイソシアナート基の吸収ピークが観測されなくなるまで反応し、一部架橋しているブロック化ウレタンプレポリマーが含まれている樹脂組成物を得た。

(調製例 2)

- 10 攪拌機、温度計、及び窒素導入管の付いたフラスコに、調製例 1 で用いたものと同じくグリセリン 1 当量にプロピレンオキサイド 5.0 当量が付加した平均分子量 3000 のポリエーテルポリオール 1000 重量部、メチルメタクリレート 12.6 重量部、*n*-ブチルメタクリレート 6.3 重量部、イソブチルメタクリレート 12.6 重量部を仕込み、AIBN (2, 2'-アゾイソブチロニトリル) 0.5 重量部を添加して、40~120℃にて窒素気流中で反応させ、重合体であるアクリル系樹脂を合成する。次に、2, 4-トリレンジイソシアナート 17.4 重量部と、ジブチル錫ジラウレート 0.3 重量部とを仕込み、40~90℃にて反応させ、ウレタンプレポリマーを合成する。次に、メチルエチルケトオキシム 7.8. 3 重量部 (90%当量) を 40~50℃にて滴下、反応させ、ブロック化ウレタンプレポリマーを合成する。この反応混合物へ、エチレンジアミンにプロピレンオキサイド 4 当量を付加させたアミノポリエーテルポリオール 7.3 重量部を添加し、50~80℃で加熱攪拌した。反応混合物を赤外吸収スペクトル測定したとき 2260 cm^{-1} のイソシアナート基の吸収が観測できなくなるまで反応し、一部架橋しているブロック化ウレタンプレポリマーが含まれている樹脂組成物を得た。
- 15
- 20
- 25

(調製例 3)

調製例 1 において合成したアクリル系樹脂を含んでいるウレタンプレポリマーに、メチルエチルケトオキシム 87 重量部 (100% 当量) を 35 ~ 45 °C にて滴下、反応させる。この反応混合物の赤外吸収スペクトルを測定し、2260 cm^{-1} のイソシアナート基の吸収が観測できなくなるまで反応する。このブロック化ウレタンプレポリマーにエチレンジアミンにプロピレンオキサイド 4 当量を付加させたアミノポリエーテルポリオール 73 重量部を添加した硬化性ウレタン樹脂組成物を得た。

(調製例 4)

10 調製例 2 において合成したアクリル系重合体入りウレタンプレポリマーに、メチルエチルケトオキシム 87 重量部 (100% 当量) を 35 ~ 45 °C にて滴下、反応させる。この反応混合物の赤外吸収スペクトルを測定し、2260 cm^{-1} のイソシアナート基の吸収が観測できなくなるまで反応する。このブロック化ウレタンプレポリマーに、エチレンジアミンにプロピレンオキサイド 4 当量を付加させたアミノポリエーテルポリオール 73 重量部を添加した硬化性ウレタン樹脂組成物を得た。

(調製例 5)

調製例 1 で用いたグリセリンにプロピレンオキサイドが付加したポリエーテルポリオールに代えて、グリセリンに δ -バレロラク톤を開環重合させたもので平均分子量が 3000 のポリエステルポリオールを用いたこと以外は、調製例 1 と同様にして硬化性ウレタン樹脂組成物を得た。

(調製例 6)

25 調製例 2 で用いた、グリセリンにプロピレンオキサイドが付加したポリエーテルポリオールに代えて、グリセリンに δ -バレロラク톤を開環重合した平均分子量が 3000 のポリエステルポリオールを用いたこ

と以外は、調製例 2 と同様にして硬化性ウレタン樹脂組成物を得た。

(調製例 7)

調製例 1 で用いた、メチルエチルケトオキシムに代えて、ジシクロヘキシルアミンを用いたこと以外は、調製例 1 と同様にして硬化性ウレタン樹脂組成物を得た。

(調製例 8)

調製例 2 で用いた、メチルエチルケトオキシムに代えて、ジシクロヘキシルアミンを用いたこと以外は、調製例 2 と同様にして硬化性ウレタン樹脂組成物を得た。

10 (調製例 9)

調製例 1 で用いた、2, 4-トリレンジイソシアナートに代えて、2, 4'-ジフェニルメタンジイソシアナート及び 4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアナートの混合物を用いたこと以外は、調製例 1 と同様にして硬化性ウレタン樹脂組成物を得た。

15 (調製例 10)

調製例 2 で用いた 2, 4-トリレンジイソシアナートに代えて、2, 4'-ジフェニルメタンジイソシアナート及び 4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアナートの混合物を用いたこと以外は、調製例 2 と同様にして硬化性ウレタン樹脂組成物を得た。

20 (調製例 11)

調製例 3 の架橋剤であるアミノポリエーテルポリオールを用いなかったこと以外は、調製例 3 と同様にして硬化性ウレタン樹脂組成物を得た。

(調製例 12)

調製例 4 の架橋剤であるアミノポリエーテルポリオールを用いなかったこと以外は、調製例 4 と同様にして硬化性ウレタン樹脂組成物を得た。

(比較調製例 1)

調製例 1 で用いたアクリル系重合体を用いなかったこと以外は、調製例 1 と同様にして硬化性ウレタン樹脂組成物を得た。

(比較調製例 2)

調製例 3 において、アクリル系重合体を用いなかったこと以外は、調製例 3 と同様にして硬化性ウレタン樹脂組成物を得た。

(比較調製例 3)

調製例 3 において、アクリル系重合体と、架橋剤であるアミノポリエーテルポリオールとを用いなかったこと以外は、調製例 3 と同様にして硬化性ウレタン樹脂組成物を得た。

10 (比較調製例 4)

調製例 5 においてアクリル系重合体を用いなかったこと以外は、調製例 5 と同様にして硬化性ウレタン樹脂組成物を得た。

(実施例 1 ～ 12、及び比較例 1 ～ 4)

それぞれ調製例 1 ～ 12、及び比較調製例 1 ～ 4 で調製した硬化性ウレタン樹脂組成物 10 重量部と、アクリル樹脂微粉末としてゼオン F-340 (日本ゼオン株式会社製の商品名) 24 重量部、可塑剤としてジイソノニルフタレート (DINP) 36 重量部、充填剤として炭酸カルシウムであるカルシーズ PL-10 (神島化学工業株式会社製の商品名) 40 重量部、架橋触媒としてジブチル錫ジラウレート (DBTL) である S-CAT-1 (三共有機合成株式会社製の商品名) 0.1 重量部、潜在性硬化剤としてアジピン酸ジヒドラジド (ADH) 0.2 重量部とを混練機に仕込み、30 分間混練、脱泡して、それぞれ実施例 1 ～ 12 の塗料用熱硬化性プラスチゾル組成物、及び比較例 1 ～ 4 のプラスチゾル組成物を調製した。

25 実施例 1 ～ 12、及び比較例 1 ～ 4 の塗料用熱硬化性プラスチゾル組成物について、貯蔵安定試験を行った。また、これらプラスチゾル組成

物をカチオン塗装鋼板に塗布し、加熱、硬化させて形成した塗装被膜について、接着強度を調べる耐チップング試験、耐水後の耐チップング試験、常温及び -30°C での伸び率試験、及び吸湿発泡試験を行った。

(貯蔵安定性試験)

- 5 各々の塗料用熱硬化性プラスチック組成物について、BH型粘度計を用いて 25°C での粘度を測定した。その後、各々のプラスチック組成物を 35°C で10日間貯蔵した後、再び 25°C での粘度を測定した。貯蔵後の増粘率が30%未満のものを○、30%以上のものを×とする二段階で評価した。その結果を表1に示す。

10 (耐チップング試験：接着強度試験)

- 各々の塗料用熱硬化性プラスチック組成物を、 $50\sim 100\text{ mm}$ 四方で厚さ 0.5 mm になるように、基材であるカチオン塗装鋼板に塗布して、 120°C で30分間加熱処理した後、常温で1日間開放乾燥して試験片とした。この試験片を 60° に傾け、その表面の直径 4 cm の円内に、直径 6 mm 厚さ 3 mm のナットを30秒内に落下させる。ナットによつて塗布被膜の表面が剥がれたり、塗布面が浮いたり、または擦り切れたりして、カチオン塗装面が露出するまで、ナットの落下を繰り返し行った時のナット総重量を接着強度値とする。接着強度値が 40 Kg 以上の強接着性のものを○、 40 Kg 未満の弱接着性のものを×とする二段階で評価した。その結果を表1に示す。

(耐水後耐チップング試験：接着強度試験)

- 各々の塗料用熱硬化性プラスチック組成物を、 $50\sim 100\text{ mm}$ 四方で厚さ 0.5 mm のカチオン電着塗装鋼板である基材に塗布し、 120°C で30分間、加熱処理した後、常温で1日間開放乾燥した試験片を 40°C の水中に14日間浸漬した。これを取り出して水分を拭き取り、常温で1日間開放乾燥して試験片とした。耐水接着強度試験は、前記の接着強

度試験と同様に行い、接着強度値が20Kg以上の強耐水接着性のものを○、20Kg未満の弱耐水接着性のものを×とする二段階で評価した。その結果を表1に示す。

(25℃伸び率測定試験)

- 5 ガラス板に各々の塗料用熱硬化性プラスチック組成物を膜厚1mmとなるように塗布し、120℃で30分間、加熱処理した後、常温で1日間開放乾燥し、ダンベル型に打ち抜き、試験片を作成した。これをレオメーター (Model: CR-2000D、または同CR-300 (Sun Scientific Co. LTD社製)) を用いて、同温で恒温恒湿の状態での試験片の伸び率を測定した。伸び率が300%以上のものを○、250~299%のものを△、250%未満であったものを×とする三段階で評価した。その結果を表1に示す。

(-30℃伸び率測定試験)

- 15 前記25℃伸び率測定試験と同様にして、試験片を作成した。その後、-30℃の雰囲気中での試験片の伸び率を同じレオメーターを用いて測定した。伸び率が75%以上のものを○、75%未満であったものを×とする二段階で評価した。その結果を表1に示す。

(吸湿発泡試験)

- 20 カチオン電着塗装鋼板に、各々の塗料用熱硬化性プラスチック組成物を縦50mm、横100mm、厚さ0.5mmに塗布して試験片とした。この試験片を30℃、湿度80%の雰囲気中に1日間曝露後、110℃で10分間の仮加熱、140℃で30分間の加熱処理を行った。得られた塗装被膜表面の発泡、フクレの有無を目視で観測した。発泡、フクレが認められなかったものを○、発泡、フクレが認められたものを×とする二段階で評価した。その結果を表1に示した。

表 1

[illegible]

表 1 から明らかなように、実施例 1 ～ 12 の塗料用熱硬化性プラスチック組成物は貯蔵安定性に優れ、それを加熱、硬化させた塗装被膜は接着性に優れ、伸び性や吸湿発泡性が良好であった。一方、比較例 1 ～ 4 のプラスチック組成物を加熱、硬化させた塗装被膜は接着性、伸び性、

5 吸湿発泡性が悪かった。

次に、本発明を適用する別な硬化性ウレタン樹脂組成物を作成した例を調製例 13 ～ 20 に、本発明を適用外の別な硬化性ウレタン樹脂組成物を調製した例を比較調製例 5 ～ 10 に示す。

(調製例 13)

10 攪拌機、温度計、及び窒素導入管の付いたフラスコへ、2, 4-トリレンジイソシアナート 174 重量部、グリセリン 1 当量にプロピレンオキサイド 50 当量が付加した平均分子量 3000 のポリエーテルポリオール 1000 重量部、平均分子量 200000 のアクリル樹脂 140 重量部、ジブチル錫ジラウレート 0.3 重量部を加え、窒素気流下、内温

15 40 ～ 90℃で攪拌、反応させ、ウレタンプレポリマーを合成した。次に、この反応混合物に、ブロック化剤であるメチルエチルケトオキシム 78.3 重量部 (90%当量) を 40 ～ 50℃で滴下して反応させ、ブロック化ウレタンプレポリマーを合成した。この反応混合物へ、エチレンジアミン 1 当量にプロピレンオキサイド 4 当量が付加したアミノポリ

20 エーテルポリオール 73 重量部を添加し、50 ～ 80℃で加熱攪拌した。反応混合物を赤外吸収スペクトルで測定したとき 2260 cm^{-1} のイソシアナート基の吸収ピークが観測されなくなるまで反応し、一部架橋しているブロック化ウレタンプレポリマーが含まれている樹脂組成物を得た。

25 (調製例 14)

攪拌機、温度計、及び窒素導入管の付いたフラスコに、調製例 13 で

用いたものと同じくグリセリン1当量にプロピレンオキサイド50当量が付加した平均分子量3000のポリエーテルポリオール1000重量部、メチルメタクリレート126重量部、n-ブチルメタクリレート63重量部、イソブチルメタクリレート126重量部を仕込み、AIBN
5 (2, 2'-アゾイソブチロニトリル) 0.5重量部を添加して、40～120℃にて窒素気流中で反応させ、重合体であるアクリル系樹脂を合成する。次に、2, 4-トリレンジイソシアナート174重量部と、ジブチル錫ジラウレート0.3重量部とを仕込み、40～90℃にて反応させ、ウレタンプレポリマーを合成する。次に、メチルエチルケトオ
10 キシム78.3重量部(90%当量)を40～50℃にて滴下、反応させ、ブロック化ウレタンプレポリマーを合成する。この反応混合物へ、エチレンジアミンにプロピレンオキサイド4当量を付加させたアミノポリエーテルポリオール73重量部を添加し、50～80℃で加熱撹拌した。反応混合物を赤外吸収スペクトル測定したとき2260 cm^{-1} のイ
15 ソシアナート基の吸収が観測できなくなるまで反応し、一部架橋しているブロック化ウレタンプレポリマーが含まれている樹脂組成物を得た。

(調製例15)

調製例13で用いたメチルエチルケトオキシムに代えて、ジシクロヘキシルアミン172.2重量部(95%当量)を40～45℃にて滴下
20 して反応させ、ブロック化ウレタンプレポリマーを合成したこと以外は、調製例13と同様にして、硬化性ウレタン樹脂組成物を得た。

(調製例16)

調製例13で用いた、グリセリンにプロピレンオキサイドを付加したポリエーテルポリオールに代えて、グリセリンに δ -バレロラクトンを開環重合させたもので平均分子量が3000のポリエステルポリオール
25 を用いたこと以外は、調製13と同様にして、硬化性ウレタン樹脂組成

物を得た。

(調製例 17)

調製例 13 で用いた、メチルエチルケトオキシムに代えて、ジシクロ
ヘキシルアミン 172.2 重量部 (95%当量) を 40~45℃にて滴
5 下して反応させ、ブロック化ウレタンプレポリマーを合成したこと以外
は、調製例 13 と同様にして硬化性ウレタン樹脂組成物を得た。

(調製例 18)

調製例 13 で用いた、2,4-トリレンジイソシアナートに代えて、
2,4'-ジフェニルメタンジイソシアナート及び 4,4'-ジフェニ
10 ルメタンジイソシアナートの混合物を用いたこと以外は、調製例 13 と
同様にして、硬化性ウレタン樹脂組成物を得た。

(調製例 19)

調製例 18 で用いた、メチルエチルケトオキシムに代えて、ジシクロ
ヘキシルアミン 172.2 重量部 (95%当量) を 40~45℃にて
15 滴下、反応させ、ブロック化ウレタンプレポリマーを合成した以外は、
調製例 18 と同様にして硬化性ウレタン樹脂組成物を得た。

(調製例 20)

調製例 13 で用いた、アクリル樹脂に代えて、ノボラック型フェノー
ル樹脂 (平均分子量: 200~4000) を用いたこと以外は、調製例
20 13 と同様にして硬化性ウレタン樹脂組成物を得た。

(調製例 21)

調製例 13 で用いた、アクリル樹脂に代えて、エポキシ樹脂 (平均分
子量: 400~2500) を用い、アミノポリエーテルポリオールに代
えて、多官能ポリオール (ポリグリセリン: 平均分子量 1300~15
25 00) を用いたこと以外は、調製例 13 と同様にしてウレタン樹脂組成
物を得た。

なお、得られた調製例 13～21 までの硬化性ウレタン樹脂組成物は、架橋助剤として、表 2 に記載のとおり、酸ヒドラジド類であるアジピン酸ジヒドラジド（ADH）、ジシアンジアミド類、メラミン類であるヘキサメトキシメチルメラミン、酸イミド類であるサクシンイミド、トリ

5 アジン環含有化合物類であるイソシアヌル酸を単独、または複数添加し、また架橋触媒として、ジブチル錫ジラウレートを追加し、ウレタン樹脂組成物として、評価に用いた。

（比較調製例 5）

調製例 13 で用いた、アクリル樹脂を使用しなかった以外は、調製例

10 13 と同様にしてウレタン樹脂組成物を得た。

（比較調製例 6）

調製例 13 で用いたエチレンジアミン 1 当量にプロピレンオキサイド 4 当量を付加させたアミノポリエーテルポリオールを、使用しなかった以外は、調製例 13 と同様にしてウレタン樹脂組成物を得た。

15 （比較調製例 7）

比較調製例 7 のウレタン樹脂組成物は、調製例 13 の硬化性ウレタン樹脂組成物に添加される架橋助剤が、含まれていないものである。

（比較調製例 8）

比較調製例 8 のウレタン樹脂組成物は、調製例 13 の硬化性ウレタン

20 樹脂組成物に添加される硬化触媒（ジブチル錫ジラウレート）が、含まれていないものである。

（比較調製例 9）

比較調製例 9 のウレタン樹脂組成物は、比較調製例 6 で得た、アミノポリエーテルポリオールを含有しないウレタン樹脂組成物に、架橋助剤

25 としてアジピン酸ジヒドラジドを表 2 のとおり添加したものである。

（比較調製例 10）

比較調製例 10 のウレタン樹脂組成物は、比較調製例 6 で得たアミノポリエーテルポリオールを含有しないウレタン樹脂組成物に添加される硬化触媒（ジブチル錫ジラウレート）が、含まれていないものである。

（実施例 13～21、及び比較例 5～10）

- 5 調製例 13～21 で得た硬化性ウレタン樹脂組成物及び比較調製例 5～10 で得たウレタン樹脂組成物の各 15 重量部と、アクリル樹脂微粉末としてコア／シェル型で平均分子量 700000 であり平均粒径が 0.5 μm のものの 24 重量部、可塑剤としてジイソノニルフタレート（DINP）の 35 重量部、充填剤として炭酸カルシウムであるネオライト SP
- 10 （竹原化学工業社製の商品名）の 26 重量部とを混練機に仕込み、30 分間混練し、脱泡した後、実施例 13～21 の塗料用熱硬化性プラスチック組成物、及び比較例 5～10 のプラスチック組成物を調製した。

- 実施例 13～21、及び比較例 5～10 のプラスチック組成物について、貯蔵安定性試験を行った。また、これらのプラスチック組成物をカチオン電着塗装鋼板に塗布し、加熱、硬化させて形成した塗装被膜につ
- 15 いて、耐チップング性試験、耐水後耐チップング性試験、接着剪断試験、及び吸湿発泡試験を行った。

（貯蔵安定性試験）

- 実施例 13～21、及び比較例 5～10 のプラスチック組成物について、BH 型粘度計を用いて 25℃での粘度を測定した。その後、各々のプラスチックを 40℃で 10 日間貯蔵した後、再び 25℃での粘度を測定した。貯蔵後の増粘率が 30%未満の物を○、30%以上の物を×、とする二段階で評価した。その結果を表 2 に示す。
- 20

（耐チップング性試験：接着強度試験）

- 25 各々のプラスチック組成物を、50～100mm 四方で、ドライ膜厚 0.4mm になるように、基材であるカチオン電着塗装鋼板に塗布して、

1 2 0℃で30分間、加熱処理した後、常温で一日間開放乾燥して試験片とした。この試験片を60°に傾け、この塗膜面に垂直に立てた内径20mm、長さ2mのパイプの下端を当てて、パイプの上端からM-4号ナット(JIS)を落下させ、素地が露出するまでのナットの総重量を測定した。ナット総重量:35kg以上を○、35kg未満の弱接着性のものを×とする二段階で評価した。その結果を表2に示す。

(耐水後耐チップング性試験:接着強度試験)

各々のプラスチック組成物を、耐チップング性試験と同様に試験片を作成し、常温で一日間開放乾燥した試験片を、40℃の水中に14日間浸漬した後、水中より取り出して水分を拭き取り、常温で一日間解放乾燥して試験片とした。耐水後チップング試験は、前記のチップング試験と同様に行い、素地が露出するまでのナットの総重量を測定した。ナット総重量が20kg以上のものを○、20kg未満のものを×とする二段階で評価した。その結果を表2に示す。

15 (接着剪断試験)

各々の各々のプラスチック組成物を、カチオン電着塗装を施した、25mm幅の鋼板端部に、塗布し、スペーサーを入れて、プラスチックの塗布体積が25mm×25mm、厚さ3mmになる様に、2枚のカチオン電着塗装鋼板を貼り合わせ、130℃で30分間、加熱処理した後、常温で一日間開放乾燥して試験片とした。この試験片を引張り剪断試験器の両端に取り付け、50mm/minの速度で引っ張った。その引張り強度を確認し、また破壊面の状態について、凝集破壊(CF)であるか、界面破壊(AF)であるかを観察した。尚、界面破壊面の面積の欄の数値は、25mm×25mm中の界面破壊面の面積の割合を示す。その結果を表2に示す。

(吸湿発泡試験)

- 各々のプラスチック組成物を、50～100mm四方でドライ膜厚が0.4mmとなるように塗布し、この試験片を30℃、湿度80%の雰囲気中に1日間暴露後、110℃で10分間の仮加熱、140℃30分間の加熱処理を行った。得られた塗装被膜表面の発泡、膨れの有無を目視で観察した。発泡、膨れが認められなかった物を○、発泡、膨れが認められた物を×とする二段階で評価した。結果を表2に示した。
- 5

表 2

			実施例									比較例					
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	5	6	7	8	9	10
配 合 量 （ 重 量 部 ）	ウレタン 樹脂 組成物	調 製 例	13	15													
			14	15													
			15		15												
			16			15											
			17				15										
			18					15									
			19						15								
			20							15							
			21								15						
		比 較 調 製 例	5									15					
			6										15				
			7											15			
			8												15		
			9													15	
			10														15
			重合体 (アクリル系樹脂)	有	有	有	有	有	有	有	有	無	有	有	有	有	有
			架橋剤 (7ミノポリエーテル ポリオール)	有	有	有	有	有	有	有	有	有	無	有	有	無	無
			セオン F-340	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
			可塑剤	DINP	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
			充填剤	ネオライト SP	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
物 性 評 価	架橋助剤	ADH		0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2					0.5	
		ジシアミト [*]			0.3				0.3								
		ヘキサメチ チアルメラシ				0.2				0.3							
		サクシイミト [*]					0.4										
		イソシアヌ酸	0.3	0.3				0.3				0.3	0.3		0.3	0.3	0.3
	架橋触媒	DBTL	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03		0.03	
	貯蔵安定 性試験	安定性 良否	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	耐チップ 試験	カットの総量 (kg)	40	61	58	53	49	58	55	53	56	38	未 硬 化	35	未 硬 化	18	未 硬 化
		チップ性の 良否	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		×	
	耐水後 耐チップ 試験	カットの総量 (kg)	23	34	30	28	23	32	31	30	28	14		21		6	
		チップ性の 良否	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		○		×	
	接着剪断 試験	破壊面 状態	凝集	凝集	凝集	凝集	凝集	凝集	凝集	凝集	凝集	凝集	凝集	凝集	凝集	界面	界面
		界面破壊 面積(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		0		67	
	吸湿発泡 試験	発泡・膨れ の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	有	少	有	有	有
		良否	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		×		×	

表 2 から明らかなように、実施例 13～21 のプラスチック組成物は、貯蔵安定性に優れ、それを加熱、硬化させた塗装被膜は接着性に優れ、伸び性や吸湿発泡性が良好であった。一方、比較例のプラスチック組成物は、比較例 6、8、10 のように硬化性が悪く評価の対象にならなかったり、比較例 5、7、9 のように硬化性が悪くなくても吸湿発泡性が悪かったり、比較例 9 のように耐水後の耐チップング試験結果が極端に悪かったりした。

産業上の利用可能性

10 以上、詳細に説明したように本発明の硬化性ウレタン樹脂組成物は、塗料用熱硬化性プラスチック組成物に使用されるもので、ウレタンプレポリマーの末端イソシアナート基が架橋結合して網目状に重合し、そのネットワークにアクリル系重合体に取り込まれて内包された状態となる。

15 そのため、硬化性ウレタン樹脂組成物と、アクリル樹脂微粉末とを含有する塗料用熱硬化性プラスチック組成物は、比較的低温、短時間の加熱処理で簡便に金属塗装面、特にカチオン電着塗装面に強固に接着した被膜を形成することができる。更に、塗装被膜は優れた柔軟性、伸び性、抗張力、接着強度、及び耐久性を有している。また、この塗料用熱硬化性プラスチック組成物は貯蔵安定性に優れている。

20 塗料用熱硬化性プラスチック組成物は、ポリ塩化ビニル樹脂含有プラスチック組成物に代えて、自動車工業における車体の防錆、飛石の緩衝、及び防水の為に目地止め等を目的とした耐チップング塗料、コーティング塗料、シーリング剤として用いることができる。更に、既存のポリ塩化ビニル樹脂プラスチック組成物の塗装設備や熱処理設備等をそのまま
25 使用することができる。

請求の範囲

1. ポリオール類および有機イソシアナート類を重縮合させたウレタンプレポリマーの末端イソシアナート基がブロック化剤で保護されている
5 ブロック化ウレタンプレポリマーと、該ブロック化ウレタンプレポリマー中に分散または溶解された重合体とが、含まれていることを特徴とする硬化性ウレタン樹脂組成物。
2. 該ブロック化ウレタンプレポリマーを脱保護させて生じる該ウレタンプレポリマーの末端イソシアナート基に架橋する架橋剤が含まれて
10 おり、該架橋剤が該架橋をすることによって該重合体を内包しつつ高分子を形成することを特徴とする請求項1に記載の硬化性ウレタン樹脂組成物。
3. 該ブロック化ウレタンプレポリマーと、該重合体との重量比が1
15 00 : 0.2 ~ 60であることを特徴とする請求項1に記載の硬化性ウレタン樹脂組成物。
4. 該ブロック化剤は、オキシム類、第二アミン類、フェノール類、アルコール類、および水酸基含有（メタ）アクリル酸エステル類から選
ばれる少なくとも1種類であることを特徴とする請求項1に記載の硬化性ウレタン樹脂組成物。
- 20 5. 該ポリオール類は、ポリエーテルポリオール、ポリエステルポリオール、およびビニルー（メタ）アクリル酸エステル共重合ポリオールから選ばれる少なくとも1種類であって、その水酸基当量が50 ~ 2000であることを特徴とする請求項1に記載の硬化性ウレタン樹脂組成物。
- 25 6. 該有機イソシアナート類は、芳香族ジイソシアナート、鎖状脂肪族ジイソシアナート、および環状脂肪族ジイソシアナートから選ばれる

少なくとも 1 種類の単量体、またはその多量体であることを特徴とする請求項 1 に記載の硬化性ウレタン樹脂組成物。

7. 該架橋剤は、低級アルキルアミンにアルキレンオキサイドが付加したアミノポリエーテルポリオール、ポリエーテルポリオール、ポリエステルポリオール、およびビニルー（メタ）アクリル酸エステル共重合ポリオールの少なくともいずれかであってその水酸基当量が 10～1000 であるポリオール類、酸ヒドラジド類、アミノグアニジン類、ジシアンジアミド類、グアニル尿素類、グアニミン類、メラミン類、ヒダントイン類、酸イミド類、およびトリアジン環含有化合物類から選ばれる
5
10 少なくとも 1 種類であることを特徴とする請求項 2 に記載の硬化性ウレタン樹脂組成物。

8. 該重合体は、アクリル系樹脂、フェノール系樹脂、エポキシ系樹脂、メラミン樹脂、ポリエステル樹脂、スチレン樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリウレタン樹脂であることを特徴とする請求項
15 1 に記載の硬化性ウレタン樹脂組成物。

9. 該重合体はアクリル系樹脂であって、不飽和基含有カルボン酸、ビニルエステル、ビニルエーテル、マレイン酸エステルおよびフマル酸エステルから選ばれる少なくとも 1 種類のビニル基含有化合物類と（メタ）アクリル酸エステルとの共重合体、または（メタ）アクリル酸エス
20 テルの重合体であることを特徴とする請求項 1 の硬化性ウレタン樹脂組成物。

10. 該重合体は、その平均分子量が 200～4000000、重合度が 1～40000 であることを特徴とする請求項 1 に記載の硬化性ウレタン樹脂組成物。

25 11. 該ブロック化ウレタンプレポリマーの平均分子量が 1000～500000 であることを特徴とする請求項 1 の硬化性ウレタン樹脂組

成物。

12. ポリオール類および有機イソシアナート類を重縮合させたウレ
タンプレポリマーの末端イソシアナート基がブロック化剤で保護されて
いるブロック化ウレタンプレポリマーと、該ブロック化ウレタンプレポ
5 リマー中に均一に分散または溶解している重合体とを含んでいる硬化性
ウレタン樹脂組成物と、アクリル樹脂微粉末とを含有していることを特
徴とする塗料用の熱硬化性プラスチック組成物。

13. 該ブロック化ウレタンプレポリマーを脱保護させて生じる該ウ
レタンプレポリマーの末端イソシアナート基に架橋する架橋剤が含まれ
10 ており、該架橋剤が該架橋をすることによって該重合体を内包しつつ高
分子を形成することを特徴とする請求項12に記載の塗料用の熱硬化性
プラスチック組成物。

14. 該ブロック化ウレタンプレポリマーは、その平均分子量を10
00～50000とし、該重合体はその平均分子量が200～400
15 000、重合度が1～4000とすることを特徴とする請求項12
に記載の塗料用の熱硬化性プラスチック組成物。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/14995

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ C08G18/80, C08L75/04, C08L33/00, C08L101/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ C08G18/00-18/87, C08L75/04-75/16

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 01/88011 A1 (Sunstar Giken Kabushiki Kaisha), 22 November, 2001 (22.11.01), Claims; page 5, line 6 to page 7, line 28; examples & EP 1283229 A1	1-14
X	WO 01/88010 A1 (Sunstar Giken Kabushiki Kaisha), 22 November, 2001 (22.11.01), Claims; page 5, line 6 to page 7, line 23; examples (Family: none)	1-14
X	WO 01/88009 A1 (Sunstar Giken Kabushiki Kaisha), 22 November, 2001 (22.11.01), Claims; page 5, line 21 to page 9, line 22; examples & EP 1283228 A1	1-14

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
05 February, 2004 (05.02.04)

Date of mailing of the international search report
17 February, 2004 (17.02.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/14995

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 01/88008 A1 (Sunstar Giken Kabushiki Kaisha), 22 November, 2001 (22.11.01), Claims; page 6, line 6 to page 10, line 19; examples (Family: none)	1-14
X	JP 2001-329135 A (Aisin Chemical Co., Ltd.), 27 November, 2001 (27.11.01), Claims; examples (Family: none)	1-14
X	JP 2002-179760 A (Kyo-eisha Kagaku Kabushiki Kaisha), 26 June, 2002 (26.06.02), Claims; Par. No. [0036]; examples (Family: none)	1-14

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C08G18/80, C08L75/04, C08L33/00, C08L101/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C08G18/00-18/87, C08L75/04-75/16

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	WO 01/88011 A1 (サンスター技研株式会社), 2001. 11. 22, 特許請求の範囲, 5頁6行-7頁28行, 実施例 & EP 1283229 A1	1-14
X	WO 01/88010 A1 (サンスター技研株式会社), 2001. 11. 22, 特許請求の範囲, 5頁6行-7頁23行, 実施例 (ファミリーなし)	1-14

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

05. 02. 2004

国際調査報告の発送日

17. 2. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

大熊 幸治

4 J

9042

電話番号 03-3581-1101 内線 3455

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	WO 01/88009 A1 (サンスター技研株式会社) , 2001. 11. 22, 特許請求の範囲, 5頁21行-9頁22行, 実施例 & EP 1283228 A1	1-14
X	WO 01/88008 A1 (サンスター技研株式会社) , 2001. 11. 22, 特許請求の範囲, 6頁6行-10頁19行, 実施例 (ファミリーなし)	1-14
X	JP 2001-329135 A (アイシン化工株式会社) , 2001. 11. 27, 特許請求の範囲, 実施例 (ファミリーなし)	1-14
X	JP 2002-179760 A (共栄社化学株式会社) , 2002. 06. 26, 特許請求の範囲, [0036] , 実施例 (ファミリーなし)	1-14